



Alkyd Primer پرایمر آلکیدی

کد: PR

خواص عمومی:

این پوشش از نوع رنگ های آلکیدی هوا خشک می باشد که به عنوان آستری مورد استفاده قرار می گیرد.
این رنگ از ویژگی هایی نظیر چسبندگی مناسب، سهولت کاربرد، خشک شدن و انعطاف پذیری خوب برخوردار است.
ضمناً برای عملکرد مناسب بهتر است از لایه میانی یا نهایی آلکیدی یا هر دو استفاده نمود.
کاربردهای پیشنهادی:

رنگ آمیزی سازه های فلزی و ماشین آلات و بدنه خارجی مخازن

مشخصات فنی:

فام ظاهری:	طوسی یا مطابق درخواست مشتری	مقدار مواد فرار:	۴۰±۲۰g/l
ترکیب شیمیایی:	رزین آلکیدی، حلال نفتی، پیگمنت و پرکننده	زمان خشک شدن سطحی در ۲۵°C:	حداکثر ۲ ساعت
دانسیته (کیلوگرم بر لیتر):	۱/۴ - ۱/۵	زمان خشک شدن کامل در ۲۵°C:	۳۶-۴۸ ساعت
براقیت تحت زاویه ۶۰ درجه:	مات	زمان انتظار برای اعمال لایه بعدی در ۲۵°C:	۲۴-۳۶
ویسکوزیته در ۲۵°C (فورد کاپ ۴):	حداقل ۱۶۰ ثانیه	حداقل ضخامت فیلم خشک پیشنهادی:	۴۰ میکرون
درصد جامد وزنی:	۷۵±۵%	پوشش تنوری در ضخامت ۶۰ میکرون	۶.۵ m ² /kg
درصد جامد حجمی:	۵۵±۵%		

هاردنر (جزء دوم) / تینر:

تینر مورد استفاده: TN-1010

هاردنر مورد استفاده: -----

طریقه مصرف:

آماده سازی سطح	تمام سطوح باید عاری از هر گونه گرد و غبار، پوسته های اکسید شده فلزی (mill scale) و آلودگیهایی مثل روغن، چربی، نمک و ... باشد. برای داشتن بازدهی مناسب از تمیزکاری سندبلاست (blast cleaning) طبق SSPC-SP6 برای حذف پوسته ها، گرد و غبارها و آلودگیهای دیگر و به جای گذاشتن یک سطح زبر شده استفاده شود. (برای سطوح با درجه زنگ زدگی A آماده سازی ۱/۲ sa2 و برای سطوح با درجه زنگ زدگی B و C و D آماده سازی sa3 پیشنهاد می شود.) احتیاط: ممکن است زدودن رنگهای قدیمی توسط سنباده و یا هر وسیله دیگر باعث ایجاد گرد و غبار محتوی سرب شود که در این مواقع باید از تجهیزات ایمنی مناسب استفاده شود.
روش اعمال	اسپری با هوا، اسپری بدون هوا، قلم مو و غلطک اسپری با هوا: فشارسر نازل: ۴-۶ Bar قطر سر نازل: ۱/۲-۱/۸ mm اسپری بدون هوا: فشارسر نازل: ۱۲۰-۱۶۰ Bar قطر سر نازل: ۱/۴۵-۱/۵۳ mm
شرایط اعمال	- حداکثر رطوبت نسبی ۹۰٪ - می بایست دمای سطح مورد نظر حداقل ۳°C بالاتر از دمای نقطه شبنم باشد (۳۵-۵°C). - دمای مناسب برای رنگ بین ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد پیشنهاد می گردد.

Address : 3rd floor – No.34 – Saadi Blvd – Isfahan – Iran

Telefax: (031)36278677-36278244-36247774

Web Site: www.parsinco.com Email: info@parsinco.ir