

رنگ استخری بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست

کد: SP

خواص عمومی:

این رنگ بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست می باشد و چسبندگی بسیار خوبی بر روی سطوح بتنی، فولادی و آسفالته از خود نشان می دهد. همچنین به دلیل مقاومت خوب این رنگ در برابر آب از این رنگ برای رنگ آمیزی و علامت گذاری استخرها استفاده می شود

مشخصات فنی:

فام ظاهری:	آبی (SP165) یا مطابق خواست مشتری	دانسیته (کیلوگرم بر لیتر):	۱/۴ - ۱/۵
تعداد اجزاء:	یک جزیی	زمان خشک شدن سطحی (Tack free time):	۱۵ - ۳۰ دقیقه
براقیت	مات	زمان خشک شدن کامل (complete drying time):	۵۰ - ۶۰ دقیقه
درصد جامد حجمی:	۳ ± ۴۵٪	زمان اعمال لایه بعدی:	حداقل ۱ ساعت
درصد جامد وزنی:	۳ ± ۶۵٪	پوشش تئوری برای ضخامت خشک ۶۰ میکرون (m ² /kg):	۵/۲

تینر مورد استفاده: TN-11000

طریقه مصرف:

روش اعمال	لازم است که رنگ قبل از مصرف به خوبی به هم زده شود تا به صورت ترکیب کاملاً یکنواختی در آید. اسپری با هوا: فشار سرنازل: ۳ - ۵ Bar قطر نازل: ۱/۲ - ۲ mm اسپری بدون هوا: فشار سرنازل: ۱۲۰ - ۱۵۰ Bar قطر نازل: ۰/۳۸ - ۰/۵۳ mm
شرایط اعمال:	حداکثر رطوبت نسبی: ۹۰٪ - دمای سطح باید حداقل ۳ درجه سانتی گراد بالاتر از دمای نقطه شبنم باشد. دمای مطلوب سطح برای اعمال رنگ بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد.